

Технические условия для каркасного домостроения. На основе межгосударственного стандарта «Пиломатериалы хвойных пород северной сортровки, поставляемые для экспорта» по ГОСТ 26002-83.

Влажность древесины 16%

Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов:

По длине +/- 20мм

По ширине +/-2мм

По толщине +/-2мм

Количество пиломатериалов с максимальными допустимыми отклонениями не должно составлять более 7% от общего количества пиломатериалов.

Наименование пороков древесины и дефектов обработки.	Допуски.
Сучки (сросшиеся здоровые, круглые и овальные, пластевые).	Допускаются до 40мм.
Кромочные и ребровые сучки, в том числе отверстия от выпавших сучков.	Допускаются до 32мм в количестве до 4шт. на изделие. Отверстия от выпавших сучков на кромке допускаются глубиной не более 1/3 толщины пиломатериала.
Торцовые сучки.	Допускаются до 25мм.
Продолговатые, разветвленные в том числе выходящие на ребро, и сшивные.	Размер сучков в миллиметрах по наибольшему диаметру допускается не более 50мм.
Несросшиеся здоровые, загнившие и табачные.	Допускаются в числе сросшихся здоровых сучков до 1шт в среднем на 1м длины пиломатериала.
Торцовые трещины, боковые трещины, пластевые, несквозные.	Несквозные допускаются протяжением не более 2/3 длины пиломатериала. С выходом на торец глубиной до 1/3 толщины пиломатериала без выхода из торца в кромки.
Сквозные трещины без выхода в торец, в том числе отлупные.	Допускаются без выхода на кромки по наружной и внутренней пластям протяжением не более 2/3 длины пиломатериала при условии сохранения целостности изделия.
Сквозные трещины с выходом на торец.	Допускаются протяжением от каждого торца не более ширины пиломатериала.
Кромочные трещины.	Неглубокие, не пересекающие ребра кромки не более 40мм.
Отлупные трещины.	Допускаются при условии сохранения целостности изделия.
Смоляные карманы на пласти.	Шириной не более 6мм длиной до 125мм на каждой пласти не более 5шт.

Смоляные карманы на кромке.	Допускаются шириной до 3мм, длиной до 100мм и количеством до 4шт. на каждой кромке.
Торцевые карманы.	Допускаются шириной до 3мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала.
Сердцевина.	Допускается без отлупных и радиальных трещин. Допускается не более 20% сердцевинных пиломатериалов в партии.
Прорость.	Допускается несквозная шириной не более 25мм в количестве 1шт. при длине 75мм. и до 3шт. при длине каждой до 50мм; на кромках 2 шт. шириной до 2 мм, длиной не более 15 мм; на торцах не допускается
Засмолок.	Допускается в виде пятен и полос на пластьях и кромках.
Грибные ядровые пятна (полосы).	Допускаются на пластьях и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала, выход в торец не более 10% площади торца.
Светлые заболонные грибные окраски и плесень.	Поверхностные допускаются на пластьях и кромках в виде пятен и полос. Выход в торец не более 10% его площади. Глубокие допускаются на пластьях и кромках в виде пятен и полос общей площадью не более 50% площади одной пласти и кромок. Выход в торец не более 10% его площади. Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных грибных окрасок в партии не должно превышать 20%
Гниль заболонная твердая.	Допускается на пластьях и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец. Мягкая гниль не допускается. Наружная трухлявая гниль не допускается.
Повреждения насекомыми, червоточина.	Не допускается.