

Технические условия для отделочной доски северной сортировки на основе «ГОСТ 8486-86 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД».

Влажность древесины 14-16%

Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов:

По ширине +/-2мм

По толщине +/-2мм

Длина готового изделия:

не менее 90% от объема заказа основная длина 6000мм; до 10% от объема допускаются длины 5700, 5400мм. Длины досок зависят от длины сырья в момент изготовления продукции.

Количество пиломатериалов с максимальными допустимыми отклонениями не должно составлять более 7% от общего количества пиломатериалов.

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	АВ	С
1.Сучки здоровые, в том числе с трещинами и сколами. Сучки гнилые, сухие, черные, загнившие.	На лицевой стороне допускаются с трещинами шириной не более 2мм и сколами. Гнилые, сухие, черные, загнившие сучки, диаметром не более 20 мм, в количестве не более 1шт. на 1 погонный метр длины	На лицевой стороне допускаются с трещинами сквозными и сколами. Гнилые, сухие, черные, загнившие сучки допускаются.
2. Сучки частично сросшиеся, в том числе с трещинами и сколами.	На лицевой стороне диаметром до 7 мм не учитываются и допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 5 шт на 1м пог. , разрушение сучка не более 2*5 мм	Допускаются
3. Несросшиеся сучки, в том числе с трещинами и сколами. Вырывы в зоне сучков.	На лицевой стороне диаметром до 7 мм не учитываются и допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт на м.пог. Допускаются сколы на сучках со стороны гребня и паза не перекрываемые при сборке не более 20мм, в количестве не более 1 шт на 1 погонный метр.	Допускаются

4. Выпавшие сучки.	На лицевой стороне не допускаются.	Допускаются
5. Трещины пластевые.	На лицевой стороне допускаются шириной до 1мм, суммарной длиной не более 2/3 длины изделия. Сквозные по пласти не допускаются. На оборотной стороне - не ограничиваются.	Допускаются без ограничений. На оборотной стороне - не ограничиваются.
6.Трещины сквозные торцевые.	Допускаются длиной не более 15 мм с каждого торца.	Допускаются длиной не более 50 мм с каждого торца
7. Синева.	Не допускается.	Допускается в виде пятен и полос общей площадью не более 1/6 длины изделия
8. Сердцевина.	Допускается без отлупных и радиальных трещин	Допускается
9. Смоляные карманы и прорость.	На лицевой стороне допускаются размерами до 5х70мм не более 1 шт.на 1 пог.м. Прорость допускается до 50мм, не сквозная, не более 1шт на 1 погонный метр	Смоляные карманы – допускаются. Прорость на лицевой стороне допускается размером до 8х70мм.
10.Червоточины.	На лицевой стороне не допускается, на оборотной допускаются несквозные.	На лицевой стороне допускаются поверхностные глубиной до 5мм, диаметром отверстия до 5мм не более 2 шт на изделии.
11. Гниль твердая.	На лицевой стороне не допускается.	На лицевой стороне в виде пятен и полос.

12. Гниль мягкая.	На лицевой стороне и оборотной стороне - не допускается.	На лицевой стороне и оборотной стороне - не допускается.
13. Непрострог по пласти и кромке.	По пласти не допускается, на кромке не приводящий к уменьшению размера по ширине изделия по всей длине. На оборотной стороне – не ограничиваются. Допускается шероховатость и вырыв в зоне сучков	Допускается по пласти общей площадью до 10% площади поверхности изделия, на кромке не приводящий к уменьшению размера по ширине изделия по всей длине. На оборотной стороне – не ограничиваются. Допускаются шероховатость, вырывы в области сучков, вырывы и сколы со стороны паза и гребня, не перекрываемые при сборке, непрострог и следы от подающих вальцов на лицевой стороне изделия.
14. Механические повреждения.	На лицевой стороне допускаются размерами до 10х5мм и глубиной до 3мм не более 1шт на 1м пог.	На лицевой стороне допускаются размерами до 20х10мм и глубиной до 3мм не более 1шт на 1м пог.
15. Обзол тупой и острый.	На лицевой стороне не допускается, на кромках если при сборке в щит визуально не видно - допускается. Обзол очищен от коры и луба.	На лицевой стороне не допускается, на кромках если при сборке в щит визуально не видно - допускается. Обзол очищен от коры и луба.

Примечания:

1. Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.

2. Тупой обзол в досках и брусках для покрытия полов и обшивках допускается с нелицевой стороны до паза, гребня или четверти. Обзол должен быть очищен от коры. Тупой обзол - обзол, занимающий часть ширины кромки. Острый обзол - обзол, занимающий всю ширину кромки.
3. Размер сучка определяют по наименьшему диаметру разреза сучка.
4. На один погонный метр допускается не более одного дефекта.