

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД.

1.Качественные показатели.

1.1. Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

1.2. Влажность изделий:

*для продукции вагонка штиль не более 14+ -2%

*для продукции доска пола не более 10+-2%

*для продукции планкен, террасная и палубная доска не более 16+-2%

1.3. Лицевой является поверхность, видимая при эксплуатации.

1.4. В зависимости от качества древесины изделия подразделяются на категории качества: ЭКСТРА,Прима, А, АВ, ВС, ЭКОНОМ.

1.5.Поверхность строганная с четырех сторон.

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Экстра	Прима	А	АВ
1.Сучки здоровые, в том числе с трещинами и сколами	На лицевой стороне не допускаются	На лицевой стороне допускаются с трещинами не более 1мм диаметром до 1/5 ширины изделия	На лицевой стороне допускаются с трещинами шириной не более 2мм	На лицевой стороне допускаются с трещинами шириной не более 2мм и сколами
2. Сучки частично сросшиеся, в том числе с трещинами и сколами	На лицевой стороне не допускаются	На лицевой стороне допускаются игольчатые, а также диаметром до 5мм	На лицевой стороне допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия	На лицевой стороне диаметром до 7 мм не учитываются и допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт на 1м пог. , разрушение сучка не более 2*5 мм

3. Несросшиеся сучки, в том числе с трещинами и сколами	На лицевой стороне не допускаются.	На лицевой стороне допускаются игольчатые, а также диаметром до 5мм или диаметром 10 мм 1 шт	На лицевой стороне допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия	На лицевой стороне диаметром до 7 мм не учитываются и допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт на м.пог.
4. Выпавшие сучки	На лицевой стороне не допускаются.	На лицевой стороне не допускаются.	На лицевой стороне не допускаются.	На лицевой стороне не допускаются.
5. Трещины пластевые	На лицевой стороне не допускаются, на оборотной – не ограничиваются. Сквозные – не допускаются.	На лицевой стороне допускаются шириной до 1мм, суммарной длиной не более 1/5 длины изделия. Сквозные – не допускаются. На оборотной стороне - не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются шириной до 1мм, суммарной длиной не более 1/3 длины изделия. Сквозные по пласти не допускаются. На оборотной стороне - не ограничиваются.	На лицевой стороне допускаются шириной до 1мм, суммарной длиной не более 2/3 длины изделия. Сквозные по пласти не допускаются. На оборотной стороне - не ограничиваются.
6. Трещины сквозные торцевые	Не допускаются	Допускаются длиной не более 5 мм, с каждого торца	Допускаются длиной не более 10 мм с каждого торца	Допускаются длиной не более 15 мм с каждого торца
7. Синева	На лицевой стороне не допускается.	На лицевой стороне не допускается.	На лицевой стороне не допускается.	На лицевой стороне допускается не более 25% площади изделия.
8. Сердцевина	На лицевой стороне не допускается.	На лицевой стороне не допускается в доске для пола	На лицевой стороне не допускается в доске для пола	На лицевой стороне не допускается в доске для пола

9. Смоляные карманы и прорость	На лицевой стороне допускаются размерами до 2х15мм не более 1шт на изделие (один из двух пороков).	На лицевой стороне допускаются размерами до 3х50мм.	На лицевой стороне допускаются размерами до 5х70мм.	На лицевой стороне допускаются размерами до 5х70мм не более 1 шт.на 1 пог.м.
10.Червоточины	На лицевой стороне не допускается.	На лицевой стороне не допускается, на оборотной допускаются несквозные.	На лицевой стороне не допускается, на оборотной допускаются несквозные.	На лицевой стороне не допускается, на оборотной допускаются несквозные.
11. Гниль твердая.	На лицевой стороне не допускается.	На лицевой стороне не допускается.	На лицевой стороне не допускается.	На лицевой стороне не допускается.
12. Гниль мягкая	На лицевой стороне и оборотной стороне - не допускается	На лицевой стороне и оборотной стороне - не допускается	На лицевой стороне и оборотной стороне - не допускается	На лицевой стороне и оборотной стороне - не допускается
13. Непрострог по пласти и кромке.	По пласти не допускается, на кромке не приводящий к уменьшению размера по ширине и не более 1/3 толщины изделия по всей длине.На оборотной стороне – не ограничиваются	По пласти не допускается, на кромке не приводящий к уменьшению размера по ширине и не более 2/3 толщины изделия по всей длине.На оборотной стороне – не ограничиваются	По пласти не допускается, на кромке не приводящий к уменьшению размера по ширине изделия по всей длине.На оборотной стороне – не ограничиваются	По пласти не допускается, на кромке не приводящий к уменьшению размера по ширине изделия по всей длине.На оборотной стороне – не ограничиваются

14. Механические повреждения	На лицевой стороне не допускаются	На лицевой стороне допускаются размерами до 5х3мм и глубиной до 1мм	На лицевой стороне допускаются размерами до 10х5мм и глубиной до 3мм	На лицевой стороне допускаются размерами до 10х5мм и глубиной до 3мм не более 1шт на 1м пог.
15. Обзол тупой и острый	На лицевой стороне не допускается, накроях – не более 1/3 толщины изделия по всей длине изделия. Обзол должен зачищен от коры и луба до бела.	На лицевой стороне не допускается, на кромках – не более 2/3 толщины изделия по всей длине изделия (для продукции террасная доска, планкен). Обзол должен зачищен от коры и луба до бела.	На лицевой стороне не допускается, накроях – не более 1/3 толщины изделия по всей длине изделия. Обзол должен зачищен от коры и луба до бела.	На лицевой стороне не допускается, на кромках если при сборке в щит визуально не видно - допускается. Обзол не очищен от коры и луба.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В сорте Прима допускается ДО 4 из любых видов пороков на всю продукцию, для изделий длиной 4 метра.

В сорте Прима допускается ДО 3 из любых видов пороков на всю продукцию, для изделий длиной 3 метра.

В сорте А допускается ДО 12 из любых видов пороков на всю продукцию, для изделий длиной 4 метра.

В сорте А допускается ДО 9 из любых видов пороков на всю продукцию, для изделий длиной 3 метра.

Примечания:

*изгиб изделия считается если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности; *пороки древесины в готовом изделии, невидимые визуально после их сборки в щит, допускаются.